



Průmyslová keramika, spol. s r.o.
 Spešovská 627
 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
 (+420-516 432 197, 516 432 251, 516 433 831)
 Fax ++420-516 432 273
 e-mail: prumker@prumker.cz
<http://www.prumker.cz>

SPARAL

TYP spárovací hmota TYPE Fugmörtel TYPE OF PRODUCT Grout for joint	SUROVINOVÁ BÁZE křemičité suroviny ROHSTOFFBASIS saure Rohstoffe MAIN RAW MATERIAL BASE acid raw materials	VAZBA hydraulická BINDUNGSART hydraulisch TYPE OF BOND hydraulic
---	---	---

VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMEINE ANGABEN / GENERAL DATA

MAX. TEPLOTA POUŽITÍ ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR °C MAX. RECOMMENDED TEMPERATURE	80	ZRNITOST KÖRNUNG GRAIN SIZE	mm	0 - 0,2	
SPOTŘEBA MATERIÁLU MATERIALBEDARF MATERIAL REQUIRED	kg / dm ³	1,5	ŠÍŘKA SPÁRY FUGENBREITEN WIDTH OF JOINTS	mm	4 - 20
SPOTŘEBA VODY ANMACHWASSERBEDARF WATER REQUIRED	L / 100 kg	25,0 - 30,0			

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES (ČSN P EN 12808)

OBJEMOVÁ HMOTNOST ROHDICHTE BULK DENSITY kg.m ⁻³	PEVNOST V TLAKU DRUCKFESTIGKEIT COMPRESSIVE STRENGTH MPa	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU BIEGEZUGFESTIGKEIT FLEXURAL STRENGTH MPa	SMRŠTĚNÍ SCHWINDVERHALTEN SHRINKAGE mm / m
min. 1300	15	4	1,5

OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION

BALENÍ: 0,5 ; 2 kg pytle	VERPACKUNG: 0,5 ; 2 kg Säcke	PACKING: 0,5 ; 2 kg bags
SKLADOVATELNOST: 6 měsíců	LAGERFÄHIGKEIT: 6 Monate	STORAGE LIFE: 6 months
POUŽITÍ: - spárovací hmota pro různé obklady kamen (kachle, keramické plátky, apod.)	VERWENDUNG: - Fugmörtel für verschiedene Bekleidungen der Heizöfen (Kacheln, keramische Plättchen, usw.)	TYPICAL APPLICATIONS: - jointing material for various stove or wall tilling