



Průmyslová keramika, spol. s r.o.
Spešovská .627
679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
(: **420-516 432 197
432 251
7 : **420-516 432 273
e-mail : prumker@prumker.cz
[http : www.prumker.cz](http://www.prumker.cz)

Spárovací hmoty pro kamnářské účely *- bílé, - barevné* **SPARAL**

Pracovní návod

Při práci s maltou SPARAL se postupuje dle následujícího postupu:

- Potřebné množství směsi se rozmíchává v předepsaném množství vody. Vždy se sype suchá směs do vody, ne naopak.
- Pro dosažení optimální konzistence malty lze uvažovat poměr mísení:
na 1 kg suché směsi je zapotřebí **cca 260 ml** pitné vody.
Tento uvedený poměr je pouze orientační, v závislosti na několika faktorech se může mírně odlišovat.
- Maltová směs se rozmíchává v čisté nádobě za použití ručního el. míchadla.
- Po rozmíchání se směs nechá 5 minut odstát, znovu se krátce promíchá a může se aplikovat
- Doba zpracovatelnosti malty je cca 15-20 minut - počítáno od počátku přidání vody. Uvedená doba se může měnit v závislosti především na teplotě a množství přidané vody. Od této chvíle začíná malta postupně tvrdnout.

Příprava podkladu:

- aplikovat po vyschnutí lepící malty, do spár které byly zbaveny nečistot a prachových částic.
- lze nanést na suchý i navlhčený povrch. V případě rozdílné vlhkosti podkladu může dojít vlivem nerovnoměrné hydratace k rozdílnému zbarvení povrchu spáry
- spárování se provádí pomocí gumové stěrky nebo gumovou špachtlí
- čištění povrchu se provádí pomocí vlhké houby. Mytí povrchu je nutno provádět opatrně, aby nedošlo k vymytí čerstvé hmoty ze spár a vypláchnutí pigmentů.
- lze zpracovávat pouze při teplotách nad 5 °C a použité nádoby a nářadí řádně omývat vodou.

Upozornění:

Obaly se stejným číslem šarže zaručují barevnou shodu. V případě použití rozdílných šarží je nutno zajistit jednotný barevný odstín jejich důkladným smícháním. Jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat a docílit tak široké palety odstínů.